

## ROPETEX S33 7x19 + staalkern

### Productinformatie

**ROPETEX**



#### Algemeen

Ropetex S33 is een goede keuze bij eenvoudige hijstoepassingen. Ropetex S33 is voorzien van een Wire Strand Core (WSC) wat de kabel een goede sterkte, en een redelijke balans tussen vermoeidheid en slijtvastheid geeft.

Ropetex S33 kan worden gebruikt voor toepassingen waarbij de kabel over schijven loopt of op een trommel wordt gewikkeld. Hij heeft een goede weerstand tegen verbuigingen op de trommel.

#### Typische toepassingen

- lierkabel
- garage poorten
- hijstoepassingen
- stroppen
- veiligheidskabel

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4

**Vulfactor:** 0,53

**RCN:** 04

Algemeen gebruik




Lierkabel



Tuikabel



Bovenloop-kraan



Land- en tuinbouw



Stroppen-kabel



Artikelnr.	Kabeldia. mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Rope lay.	Gewicht kg/100m
101100304270060	3	1.960	3,76	6,39	Verzinkt	sZ	3,43
101100404270060	4	1.960	6,69	11,4	Verzinkt	sZ	6,1
101100504270060	5	1.960	10,5	17,7	Verzinkt	sZ	9,53
101100604270060	6	1.960	15	25,5	Verzinkt	sZ	13,7
101100704270060	7	1.960	20,5	34,8	Verzinkt	sZ	18,7
101100804270060	8	1.960	26,8	45,4	Verzinkt	sZ	24,4
101100904270060	9	1.960	33,9	57,5	Verzinkt	sZ	30,9
101101004270060	10	1.960	41,8	71	Verzinkt	sZ	38,1
101101104270060	11	1.960	50,6	85,9	Verzinkt	sZ	46,1
101101204270060	12	1.960	60,2	102	Verzinkt	sZ	54,9
101101304270060	13	1.960	70,6	120	Verzinkt	sZ	64,4