



Algemeen gebruik



ROPETEX S49 7x7 + staalkern

Productinformatie

ROPETEX



SZ

G



Algemeen

Ropetex S49 is een kabel die wordt gebruikt voor algemene niet hijstoepassingen.

Hij wordt het meest gebruikt in kleine diameters tot 6mm. De S49 is voorzien van een Steel Core (WSC). De S49 is vergelijkbaar met de S42 maar die heeft een touwkern en is daardoor iets flexibeler.

Typische toepassingen

- tuidraden
- kabelbanen
- ophangen borden
- landbouw

Alternatieven:

- Ropetex S42 touwkern versie

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0,55

Artikelnr.	Kabeldia. mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	Minimale breekkracht kN	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
101100104270040	1	1.960	Verzinkt	sZ	0,76	0,43	Dry	0,38
101100154270040	1,5	1.960	Verzinkt	sZ	1,71	0,97	Dry	0,86
101100204270040	2	1.960	Verzinkt	sZ	3,04	1,73	Dry	1,54
101100254270040	2,5	1.960	Verzinkt	sZ	4,75	2,7	Dry	2,4
101100304270040	3	1.960	Verzinkt	sZ	6,84	3,89	Dry	3,46